

403245945

LUBCON TURMOGREASE Li 802 EP

K HC P P 2 N -30

SMEERVET MET LANGE STANDTIJD EN VOOR ZWARE BELASTINGEN

BESCHRIJVING:

Turmogrease Li 802 EP is een kwalitatief hoogwaardig smeervet bestaande uit een lithium zeep, een halfsynthetische basisolie, en additieven om anticorrosie eigenschappen, veroudering, smeermeststerkte, hoog en laag temperatuurbereik te optimaliseren.

Turmogrease Li 802 EP is uitermate geschikt voor smering van wentel- en glijlagers, geleidingen en aslageringen ook in lakkerijen en UV omstandigheden in de industrie.

EIGENSCHAPPEN:

- Thermisch stabiel;
- Geschikt voor temperaturen van -35°C tot $+140^{\circ}\text{C}$;
- Mechanisch zeer stabiel, lange levensduur;
- Goede bescherming tegen corrosie;
- Goed verpompbaar in een groot temperatuurbereik;
- Hoge smeermeststerkte, uitstekende bescherming tegen slijtage;
- Lange levensduur van het vet, lange nasmeerintervallen.

TOEPASSINGEN:

- Wentellagers en glijlagers;
- Tevens geschikt voor lagers met stotende/schokkende belasting;
- Geschikt voor gebruik in lagers van elektromotoren in de machine constructie industrie, textielindustrie, houtverwerking industrie en de papierindustrie;
- Universeel vet voor de industrie;
- Geschikt voor automatische vetsmeerapparatuur;
- Geschikt voor hoogtoerige lagers;
- Ventilatoren, elektromotoren, pompen etc.;
- Natte bedrijfsomstandigheden.

403245945
LUBCON TURMOGREASE Li 802 EP
K HC P 2 N -30
SMEERVET MET LANGE STANDTIJD EN VOOR ZWARE BELASTINGEN

SPECIFICATIES:

		Methode
NLGI klasse	2	DIN 51.818
Verdikker	Lithium	
Basisolie	PAO/Mineraal	
Basisolieviscositeit, mm ² /s 40°C, 100°C	85 12,5	DIN 51562
Temperatuuroepassingsgebied, °C	-35 tot +140	
Kleur	Donkerbruin, glad, homogeen	
Dichtheid bij 20°C, g/cm ³	0,88	
Penetratie bewerkt, mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
Druppelpunt, °C	> +190	DIN ISO 2176
Waterbestendigheid	1 - 90	DIN 51807
Corrosiebescherming (Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Dn-waarde (nxdm), mm/min	1.000.000	
FE9 test, uur	185	DIN 51.821 A/1,5/6000-140 F10
FE9 test, uur	237	DIN 51.821 A/1,5/6000-140 F50
Geluids classe	≤ II/1	
Start / bewegende torque bij -40°C, mNm	635 / 49	ASTM D 1478
4-Kogeltest, OK Belasting/Lasbelasting, N	2.200 / 2.400	DIN 51350

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op dit productinformatieblad vermelde informatie is rechtstreeks verkregen van de producent en is, voor zover Van Meeuwen dit kan beoordelen, betrouwbaar. Van Meeuwen wijst er echter nadrukkelijk op dat deze informatie slechts ter algemene informatie ter beschikking wordt gesteld, zonder dat daarvoor enige garantie betreffende de juistheid wordt afgegeven. Van Meeuwen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op dit productinformatieblad vermelde informatie. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen bovendien buiten de controle en beheersing van Van Meeuwen en kunnen eventueel ook buiten de kennis van Van Meeuwen liggen. Dit productinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als component van een ander product, dan is het mogelijk dat de in dit productinformatieblad vermelde informatie niet langer opgaat.