STRUB Silikonfett 5040, 5050, 5060

Weiches fettartiges Silikon Coumpound

Beschreibung

STRUB Silikonfette 5040, 5050, 5060 sind weiche, fettartige Silikon Compounds mit hervorragender Temperaturbeständigkeit.

Anwendung

Abdichtmittel für Dichtungen in Kalt- und Heisswasser für Kugelhähne, Einhandmischer, Kolbenkartouchen, Mischbatterien, Schwenkauslauf, Brausekopf Keramikinstallationen, Temperaturregler, Thermoelemente, Thermostaten, Thermoventile, Presssitzdichtungen, Wasserhydraulik, Radialwellendichtringe.

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ STRUB Silkonfette 5040, 5050, 5060 haften sofort auf trockenem Untergrund, wie Metall, Keramik, Gummi, PVC, allen elektrischen Isolationen, etc.
- ✓ STRUB Silkonfette 5040, 5050, 5060 sind chemisch inert, inaktiv und nicht toxisch. Erfüllen DVGW-1LTW, WRC, USDA M1, NSF 51 und NSF 61.
- ✓ Hervorragend ist die besonders flache Viskositäts-Temperaturkurve und die Beständigkeit gegenüber Wasser, Chemikalien und Alterung. Sehr gut beständig gegen Kalt- und Heisswasser, Wasserdampf. Gute Abdichtwirkung, neutral gegen Elastomere, Kunststoff und Metalle.

Technische Daten

		Silikonfett 5040	Silikonfett 5050	Silikonfett 5060
Art. Nr.		**30456**	**30457**	**31505**
Dichte bei 20°C	g/cm^3	1.1	1.1	1.1
NLGI-Klasse	-	1	2	3
Physikalische Form	-	weiches Fett	weiches Fett	konsistentes Fett
Farbe	-	weisslich, transparent	weisslich, transparent	weisslich, transparent
Schmelzpunkt	-	keinen	keinen	keinen
Temperatur-Einsatzbereich	°C	-60 bis +240	-60 bis +240	-60 bis +240
Schocktemperatur	°C	bis +290	bis +290	bis +290

Spezifikationen

NATO S-736
Ministry of Defence DEF Standard 59 / 10

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 1: 15.01.2015 / MF