




Fette



Fett für die Lebens- und Futtermittelindustrie

- NSF-H1-zertifiziertes Hochleistungsfett
- für extreme Bedingungen, wie bei hoher Belastung und hoher Temperatur, bei hohem Staubaufkommen und extremer Feuchtigkeit
- an Pelletierpressen
- in der Zuckerindustrie
- an Papiermühlen

EINSATZGEBIETE

NEVASTANE XS 220 ist ein leistungsfähiges EP-Fett auf Basis von Weißöl mit PAO und Calciumsulfonat-Komplexeife für Schmierstellen unter extremen Bedingungen wie: extremer Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, hohen Lasten, Staub usw. NEVASTANE XS 220 ist in der Lebens- und Futtermittelindustrie ein leistungsfähiges Fett und wird zur Lagerschmierung an Pelletierpressen (KAHL, Promill, Stolz, CPM, UMT), in der Zucker- und Futtermittelindustrie sowie in Papiermühlen empfohlen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

NSF-H1-registriert; Nr.: 152237
erfüllt die Anforderungen nach FDA 21 CFR § 178.3570
DIN 51 502: KP1/2R-35
ISO 6743-9: L-XDDIB1/2
ISO 21469
Halal
Kosher

ANWENDUNGSVORTEILE

- hervorragend geeignet für HACCP-Systeme (Hazard Analysis Critical Control Points), da es hilft, die kritischen Kontrollpunkte zu reduzieren und die Standzeit der Anlagen zu erhöhen
- exzellente mechanische und thermische Stabilität
- sehr hohe Wasser- und Dampfbeständigkeit
- kein Konsistenzverlust bei Wasserzutritt
- exzellentes Lasttragevermögen
- ausgezeichnete Beständigkeit
- guter Korrosionsschutz auch in Kontakt mit Salzlaken, Säuren, Laugen, Sanitärreinigern
- sehr gute Alterungsbeständigkeit und Rostschutzeigenschaften, auch in der Gegenwart von Salzwasser

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei der Nachschmierung ist stets eine Kontamination durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.



EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		braun
NLGI	DIN 51 818		1 - 2
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Tropfpunkt	IP 396	°C	> 300
Penetration bei 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	280 - 310
Gebrauchstemperaturbereich		°C	- 35 bis 160
SKF-EMCOR-Test (Salzwasser)	ISO 11007	Grad	0 - 0

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.